

ปูนฉาบรอยต่ออีปซัม

อีซี คิวิก
ทราย้าง



สูตรพิเศษ
ฉาบทับได้ไวขึ้น



ฉาบเนียน เต็มร่อง ขัดง่าย เบาลง

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม

อีซี คิวคิ
ตราช้าง



ฉาบเนียน เต็มร่อง ชัดง่าย เบาลง

สูตรใหม่พิเศษ เก็บงานไว สามารถฉาบกับได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องรอนาน สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงานครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม ให้เฉพาะงานภายใน

- ฉาบกับได้ไว ไม่ต้องรอนาน งานเสร็จทันใจ
- เนื้อปูนละเอียด พสมง่าย
- ฉาบเนียน เบาลงในการฉาบ
- ฉาบได้พื้นที่ เต็มร่องดี ชัดง่าย
- แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว

การใช้งาน

ระยะเวลาใช้งานหลังพสม	75 นาที
สัดส่วนการพสม	ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
พื้นที่การใช้งาน	มากกว่า 70 ม. ² / 25 กก. หรือ 350 กรัม/ม. ²
ขนาดบรรจุ	25 กก./ถุง
ระยะเวลาเก็บรักษา	6 เดือน

ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการพสมเท่านั้น
2. ไม่ควรกวนนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัวเร็ว
3. ไม่ควรพสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการพสมครั้งต่อไป


อัตราส่วนพสม



วิธีการพสม

1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลาประมาณ 75 นาที
2. ทิ้งไว้ 2 นาที
3. เมื่อปูนเริ่มน้ำแล้วกวนให้เข้ากันจนได้ส่วนผสมเหมาะกับการใช้งาน

การใช้งาน



วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด



การเก็บรักษา



ผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัมคุณภาพ ตราช้าง

กลุ่ม ปูนฉาบรอยต่อ



ปูนฉาบยิปซัม อีซี ฟลาส 120
สูตรสำหรับงานฉาบรอยต่อ ที่ให้ความประณีตและเรียบเนียนในการตกแต่ง

ประเภทสินค้า : MS

กลุ่ม ปูนฉาบตกแต่งภายใน



ปูนฉาบตกแต่งภายใน ชนิดฉาบหนา อีซี โคค
(5-50 มม.)
ใช้แทนการฉาบปูนซีเมนต์ ไม่ต้องฉาบบางกับเรียบเนียน ยึดเกาะแน่น

ประเภทสินค้า : TM



ปูนฉาบตกแต่งภายใน ชนิดฉาบบาง อีซี สกิม
(2-5 มม.)
ใช้พื้นผิวเรียบเนียน ไร้รอยแตกขยาย

กลุ่ม ปูนกาวยิปซัม



ปูนกาวติดผนังยิปซัม อีซี บอนด์
เนื้อปูนประสิทธิภาพยึดเกาะสูง แข็งแรงทนทาน สำหรับงานติดตั้งแผ่นยิปซัมเข้ากับผนังก่ออิฐ ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต

ประเภทสินค้า : TM

