

Beger

110 SKIM COAT SMOOTH

สกินโค้ท ปูนฉาบบาง ตกแต่งผนัง


- ✓ ฉาบสิ้น ขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ✓ ฉาบบางแบบครั้งเดียว (ONE COAT) ได้ 1-2 มม.
- ✓ คຸ້ມคຳ ฉาบได้พื้นที่มาก



ฉาบครั้งเดียว
One Coat
(Max Cover)



ฉาบสิ้น
Apply Easily &
Smoothly



ยึดเกาะดีเยี่ยม
Excellent Adhesion



- AIR ENTRAINING AGENT
ช่วยให้ฉาบง่าย ลื่นมือ ขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- SUPER UV GUARD
ทนสภาวะอากาศ และรังสียูวี
- ยึดเกาะกับพื้นผิว และสีกับหน้าได้ดีเยี่ยม
- สามารถปล่อยเปลือยได้
- ฉาบตกแต่งผิวผนัง เพื่อปกปิดรอยแตกร้าว
ลายฉลุ รุพารมณ์ตามค ิผิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบ
เพื่อผิวผนังที่เรียบเนียน สวยงาม

20 กิโลกรัม

20 กิโลกรัม



Beger 110 SKIM COAT SMOOTH

สทิมโค้ท ปูนฉาบบาง ตกแต่งพื้นผิว

เป็นปูนฉาบบางสำเร็จรูป สามารถฉาบบางได้ 0.3 - 2 มม. ใช้สำหรับฉาบแต่งผิวคอนกรีตรอยตะเข็บจากการถอดแบบของคอนกรีต สามารถใช้ปิดรอยแยก รอยแตกหลายา อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ ทำให้พื้นผิวหลังจากฉาบแล้วดูเรียบเนียนขึ้น

การใช้งาน

ใช้ฉาบแต่งผิวโครงสร้างคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป งานผิวปูนฉาบทั่วไป และท้องพื้นงานแต่งเสาเหลี่ยม เสากลม

คุณสมบัติ

- AIR ENTRAINING AGENT
ช่วยให้ฉาบง่าย สิ้นมือ ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- SUPER UV GUARD
ทนสภาวะอากาศ และรังสียูวี
- ฉาบบางแบบครั้งเดียว (ONE COAT) ได้ 1-2 มม.
- คຸ້ມຄ່າ ฉาบได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะกับพื้นผิว และสีกับหน้าได้ดี
- สามารถปล่อยเปลือยได้
- ประหยัดสีที่ใช้ในการทา
- ฉาบตกแต่งผิวผนัง เพื่อปิดรอยแตกร้าวลายงา รูพรุนตามด ผิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบ เพื่อผิวผนังที่เรียบเนียน สวยงาม

ระบบการใช้งาน

● ปริมาณการใช้งาน

1.0 - 1.2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1.0 ตารางเมตรต่อความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร

● ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง

● สี ขาว / เทา

● การเตรียมพื้นผิว :

- กรณีพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
- พื้นผิวที่จะฉาบด้วย เบเยอร์ 110 สทิม โค้ท สบูก จะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขมันต่างๆ
- กรณีพื้นผิวปูนเก่ามีสภาพหลุดล่อน ร่วนเป็นขุย แนะนำให้ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าก่อนเพื่อเสริมการยึดเกาะของสภาพผิว
- ให้สกัด หรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบ สันปูนที่หนาเกินไปออก
- ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมก่อน
- พรหมน้ำบริเวณที่จะฉาบให้หมาดๆ ก่อนเริ่มฉาบ

● วิธีการใช้งาน :

- ผสม เบเยอร์ 110 สทิม โค้ท สบูก 20 กิโลกรัม (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 8.5 - 9.5 ลิตร หรือให้มีความข้นเหลวพอเหมาะปั้นด้วยส่วนรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บาง และสม่ำเสมอตามต้องการสามารถฉาบต่อครั้งได้ความหนาได้ตั้งแต่ 0.3 - 2 มิลลิเมตร
- หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิว ให้ฉาบซ้ำอีกครั้ง โดยทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงก่อนฉาบชั้นถัดไป
- ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบบางแห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ตามต้องการ เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น
- ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ก่อนทำการทาสีตามระบบ

เหมาะสำหรับแก้ปัญหา

